


TANNON



TANNON

SPORT

CUSTOM LEATHER



SPORT



The road from tradition to innovation has its custom pattern. Tannon transforms the best hides into designed shapes. Every Tanon product is hand crafted with authentic bovine hides. Natural imperfections of tone and texture are to be considered precious signs of the product's originality and uniqueness. The base tan is traditionally made only in wooden drums maintaining the natural touch and feel of the hide. Italian Imagination becomes Reality.

Il percorso che porta dalla tradizione all'innovazione segue un modello preciso. Tanon trasforma le pelli migliori in forme di design. Ogni prodotto Tanon è prodotto artigianalmente con autentiche pelli bovine. Le naturali imperfezioni di tono e trama vanno considerate come preziosi segni dell'originalità e unicità del prodotto. La tintura di base è tradizionalmente fatta esclusivamente in botti di legno, per mantenerne le qualità della pelle alla vista e al tatto. L'immaginazione italiana diventa realtà.

# SPORT, THE FASTEST WAY TO PERFORMANCE



## TANNON SPORT


Pelle bovina di origine Nord e Sud America Bovine Leather from Northern and Southern America	UNI EN ISO 3376	1,1 - 1,3 mm
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGHT	UNI EN ISO 3376	900N/cm2
ALLUNGAMENTO E ROTTURA ELONGATION AT BREAK	UNI EN ISO 3376	40-80%
RESISTENZA ALLO STRAPPO TEAR STRENGTH	UNI EN ISO 3377-1	> 20 N
FOGGING	DIN 75201-8	< 5mg
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOR FASTNESS TO LIGHT	UNI EN ISO 105-b 02	≥ 6 Blue Scale
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO COLOR FASTNESS TO RUBBING	UNI EN ISO 11640	Su Scala dei grigi
SFREGAMENTO A UMIDO 500 CICLI ABRASION WET	UNI EN ISO 11640	≥ 5 Su Scala dei grigi
SFREGAMENTO A SECCO 2000 CICLI ABRASION DRY	UNI EN ISO 11640	≥ 5 Su Scala dei grigi
SFREGAMENTO AL SUDORE ALCALINO 200 CICLI ABRASION SWEAT	UNI EN ISO 11640	≥ 4 Su Scala dei grigi
ABRASION TABER METHOD	CS10_1000gr - 1000 cycles	
TEST DELLA SIGARETTA CIGARETTE TEST	UNI EN ISO 1021-1 UNI EN ISO 1021-2	CONFORME COMPLIES
PULIZIA E MANUTENZIONE	CLEANING AND MAINTENANCE	
Evitare l'esposizione a fonti di calore		Avoid exposure to heat sources
Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro		Any stains can be removed using a cloth dampened with water and neutral soap
Importante: non usare agenti aggressivi per la pulizia		Important: do not use aggressive cleaning agents
Asciugare immediatamente dopo il trattamento		Dry immediately after treatment
Non strofinare ma tamponare delicatamente dai bordi al centro macchia		Do not rub but gently dab from the edges to the center of the stain

**DESERT**



STAMPA DESERT

**SAVANA**



STAMPA SAVANA


**FOREST**



STAMPA FOREST








COD. A


COD. B



COD. C



COD. D



COD. E



COD. F





TANNON



CUSTOM LEATHER

T +39 329 3858 168  
via del Lavoro 53, 36071 Arzignano (VI) Italia  
[tannon@tanon.it](mailto:tannon@tanon.it) [www.tanon.it](http://www.tanon.it)

  
[@tanon\\_custom\\_leather](https://www.instagram.com/tanon_custom_leather)